

# Dip 20 soft/ semi Technische Daten

Etikett-Nr. Feinheit	lieferbare Aufmachung	Einsatzgebiete	Empfohlene Nadelstärke N <sub>m</sub>	Reißfestigkeit cN	Dehnung %	Schrumpf %	Waschbarkeit nach DIN EN ISO 105-C06	Reibbarkeit nach DIN EN ISO 105-X12	Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B01/02	Schweißbarkeit nach DIN EN ISO 105-E04
Dip 20 soft 1490 dtex	1.500 m Farbenkarte 20	für markante Ziernähte als Nadelfaden einsetzbar	110 - 120)*	5620	16,0 - 19,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Dip 20 semi 1490 dtex	1.500 m Farbenkarte 20	für markante Ziernähte als Legefaden für Überdeck- und Unterdeckmaschinen		5620	16,0 - 19,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
		)* Standardnadeln mit vergrößertem Öhr günstig								
Pflege										



QM-System zertifiziert  
DIN EN ISO 9001:2008

