










Alterfil K Technische Daten

Etikett-Nr. Feinheit	lieferbare Aufmachung	Einsatzgebiete	Empfohlene Nadelstärke N _m	Reißfestigkeit cN	Dehnung %	Schrumpf %	Waschechtheit nach DIN EN ISO 105-C06	Reibechetheit nach DIN EN ISO 105-X12	Lichtechetheit nach DIN EN ISO 105-B01/02	Schweibechetheit nach DIN EN ISO 105- E04	
Alterfil K 150 107 dtex x 2	2.500 m 	HAKA, DOB, KOB, Knopf annähen	60 - 70	990	17,0 - 19,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil K 120 132 dtex x 2	2.500 m 	HAKA, DOB, KOB, Knopf annähen	70 - 80	1150	18,0 - 20,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil K 80 215 dtex x 2	2.500 m 	HAKA, DOB, KOB, Knopf annähen	90-120	2080	18,5 - 20,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil K 50 215 dtex x 3	2.500 m 	HAKA, DOB, KOB, Knopf annähen	90 - 130	3050	20,0 - 22,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Pflege		    									



QM-System zertifiziert
DIN EN ISO 9001:2008

Alterfil Nähfaden GmbH