










Alterfil L (120, 80, 60, 40) Technische Daten

Etikett-Nr. Feinheit	lieferbare Aufmachung	Einsatzgebiete	Empfohlene Nadelstärke N _m	Reißfestigkeit cN	Dehnung %	Schrumpf %	Waschbarkeit nach DIN EN ISO 105-C06	Reibbarkeit nach DIN EN ISO 105-X12	Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B01/02	Schweißbarkeit nach DIN EN ISO 105-E04	
Alterfil L 120 78 dtex x 3	5.000 m 	Versäuberungsnähte, Viel- nadelstepp, techn. Anwen- dungen, Heimtextilien, Berufsbekleidung	70-90	1510	18,5 - 20,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil L 80 115 dtex x 3	8.000 m 	Polster, Taschen, Schuhe, Leder, Matratzen und Viel- nadelstepp	70-110	2170	19,0 - 21,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil L 60 150 dtex x 3	6.000 m 	Polster, Taschen, Schuhe, Leder, Matratzen und Viel- nadelstepp	80-110	2870	19,0 - 21,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Alterfil L 40 225 dtex x 3	4.000 m 	Autositze, Polster, Schuhe, Leder, technische Gewebe	90-120	4430	20,0 - 22,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5	
Pflege		    									



QM-System zertifiziert
DIN EN ISO 9001:2008



Alterfil Nähfaden GmbH

Bahnhofstraße 33 · D-09569 Oederan · phone +49 (3 72 92) 26 112-115 · alterfil@alterfil.de
www.alterfil.de