

Alterfil S Technische Daten

Etikett-Nr. Feinheit	lieferbare Aufmachung	Einsatzgebiete	Empfohlene Nadelstärke Nm	Reißfestigkeit cN	Dehnung %	Schrumpf %	Waschechtheit nach DIN EN ISO 105-C06	Reibechetheit nach DIN EN ISO 105-X12	Lichtechetheit nach DIN EN ISO 105-B01/02	Schweibechetheit nach DIN EN ISO 105-E04
Alterfil S 150 108 dtex x 2	1.000 m 5.000 m 10.000 m)* 20.000 m)*	leichte DOB, HAKA und KOB, Hemden, Blusen, Wäsche, Gardinen, Unterfaden für Automatenstickerei	65 - 70	980	17,5 - 19,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 120 132 dtex x 2	1.000 m 5.000 m 10.000 m)* 20.000 m)*	DOB, HAKA und KOB, Hemden, Blusen, Sportswear, Wäsche, Heimtextilien, Vielnadel-Maschinen-Stepperei, Wäscheknopflöcher	70 - 80	1200	18,0 - 20,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 100 170 dtex x 2	1.000 m 5.000 m 10.000 m)*	DOB, HAKA und KOB, Berufsbekleidung, Freizeitbekleidung, Heimtextilien, Vielnadel-Maschinen-Stepperei	80 - 90	1530	18,5 - 20,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 80 215 dtex x 2	1.000 m 5.000 m 10.000 m)*	DOB, HAKA und KOB, Berufsbekleidung, Jeans, Lederwaren, Heimtextilien, Vielnadel-Maschinen-Stepperei, Augenkнопflöcher	90 - 120	2130	20,0 - 22,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 50 215 dtex x 3	500 m 5.000 m	Jeans, Sportswear, Polstermöbel, Lederwaren, Taschen, Rucksäcke, Zier- und Steppnähte	100-130	3100	21,0 - 23,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 35 400 dtex x 2	300 m 3.000 m	Polstermöbel, Lederwaren, Jeans, Markisen, Planen, Reisetaschen, Zier- und Steppnähte	100-140	3860	19,0 - 21,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Alterfil S 25 555 dtex x 2	300 m 3.000 m)*	Lederwaren, Rucksäcke, Zier- und Steppnähte	120-160	4470	18,0 - 20,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
*Lieferung auf Anfrage										
Pflege										



QM-System zertifiziert
DIN EN ISO 9001:2008



Alterfil Nähfaden GmbH

Bahnhofstraße 33 · D-09569 Oederan · phone +49 (3 72 92) 26 112-115 · alterfil@alterfil.de
www.alterfil.de