










# Alterfil K Технические данные

Символы по уходу	поставляемые намотки	область применения	рекомендуемая толщина иглы N/m	прочность на разрыв cN	растяжение %	усадка %	устойчивость к воде согласно DIN EN ISO 105-C06	устойчивость к истиранию согласно DIN EN ISO 105-X12	устойчивость к свету согласно DIN EN ISO 105-B01/02	устойчивость к поту согласно DIN EN ISO 105-E04	
	Alterfil K 150 107 dtex x 2	2.500 m 	мужская, верхняя и детская одежда пришивание пуговиц	60 - 70	990	17,0 - 19,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	Alterfil K 120 132 dtex x 2	2.500 m 	мужская, верхняя и детская одежда пришивание пуговиц	70 - 80	1150	18,0 - 20,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	Alterfil K 80 215 dtex x 2	2.500 m 	мужская, верхняя и детская одежда пришивание пуговиц	90-120	2080	18,5 - 20,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	Alterfil K 50 215 dtex x 3	2.500 m 	мужская, верхняя и детская одежда пришивание пуговиц	90 - 130	3050	20,0 - 22,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Символы по уходу	    										



QM-System zertifiziert  
DIN EN ISO 9001:2008



**Alterfil Nähfaden GmbH**

Bahnhofstraße 33 · D-09569 Oederan · phone +49 (3 72 92) 26 112-115 · alterfil@alterfil.de  
www.alterfil.de